



Security paper and method for its manufacture

Patent number:

EP0066854

Publication date:

1982-12-15

Inventor:

KAULE WITTICH; STENZEL GERHARD; SCHWENK

GERHARD

Applicant:

GAO GES AUTOMATION ORG (DE)

Classification:

- international:

D21H5/10; D01F2/28

- european:

B42D15/00C4; D01F2/28; D21H21/48

Application number: EP19820104887 19820603 Priority number(s): DE19813122470 19810605 Also published as:

JP58054099 (A) ES8400524 (A)

DE3122470 (A1)

EP0066854 (B1)

Cited documents:

CH516196 US2208653

US2255696

US3068063

Abstract of EP0066854

1. A security paper having threads or fibers embedded in the paper pulp and made of cellulose acetate containing a luminescent substance in even distribution, characterized in that the luminescent substance is a lanthanide chelate showing narrow-band luminescence.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Fagge Diank (uspto)

(1) Veröffentlichungsnummer:

0 066 854 A1

a	- :	· -	EUROPÄISCHE	PATENTANMELDUNG
! ? }			EOUAL VICALIE	1 741 40000

② Anmeldenummer: 82104887.3

(5) Int. Cl.3: D 21 H 5/10, D 01 F 2/28

- ② Anmeldetag: 03.06.82
- 30 Priorität: 05.06.81 DE 3122470

- Anmelder: GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH, Euckenstrasse 12, D-8000 München 70 (DE)
- Weröffentlichungstag der Anmeldung: 15.12.82 Patentblatt 82/50
- © Erfinder: Kaule, Wittich, Germeringer Strasse 50, D-8035 Gauting (DE) Erfinder: Stenzel, Gerhard, Schlessstättstrasse 6, D-8000 München 2 (DE) Erfinder: Schwenk, Gerhard, Edelweissstrasse 20, D-8031 Puchheim (DE)
- 84 Benannte Vertragsstaaten: AT CH FR GB IT LI SE
- Vertreter: DRes. Kador & Klunker, Corneliusstrasse 15, D-8000 München 5 (DE)
- Sicherheitspapier und Verfahren zur Herstellung desseiben.
- Sicherheitspapier mit eingebetteten schmalbandig lumineszierenden, in Aceton löslichen Fäden oder Fasern aus Celluloseacetat. Das Celluloseacetat ist dazu im gesamten Faservolumen mit Lanthanid-Chelaten in hoher Konzentration durchgefärbt. Zur Herstellung entsprechender Mellerfasern bzw. Sicherheitsfäden wird der in Aceton gut lösliche Chelat in acetonischer Lösung mit einer ebenfalls acetonischen Lösung von Celluloseacetat vermischt, diese Mischung anschliessend durch eine Düse in einen beheizten Fällschacht gedrückt und so zu einer dünnen Faser versponnen.

ACTORUM AG

Sicherheitspapier und Verfahren zur Herstellung desselben

Die Erfindung betrifft ein Sicherheitspapier mit lumineszierenden Einlagerungen wie Melierfasern oder Sicherheitsfäden.

Unter Sicherheitspapier werden im folgenden neben Banknoten

10 und anderen geldwerten Papieren wie Schecks, Scheckkarten,
Kreditkarten auch weitere besonders gesicherte Dokumente
wie Ausweise und dergl. verstanden. Derartige Papiere, deren Handels- oder Nutzungswert den Materialwert bei weitem
übersteigt, müssen durch geeignete Maßnahmen als echt erkennbar und von Nachahmungen und Fälschungen unterscheidbar sein.

Zu den Maßnahmen, die sich zu diesem Zwecke in der Vergangenheit besonders bewährt haben gehört unter anderem auch das Einbetten von Sicherheitsfäden sowie von lumineszierenden Melierfasern in den Papierstoff.

Der Sicherungswert dieser Echtheitskennzeichen ist darin begründet, daß sie nur während der Papierherstellung in das 25 gerade entstehende Blatt eingebettet werden können. Zur erfolgreichen Nachahmung ist deshalb neben dem Zugriff auf aufwendige Apparaturen handwerkliches Können und Wissen in einem Maße erforderlich, daß dem Fälscher normalerweise nicht verfügbar ist.

30

1

Trotzdem ist es möglich und auch seit einigen Jahren mit Erfolg versucht worden, den Sicherungswert der vorstehend genannten Echtheitskennzeichen noch weiter zu erhöhen. Dazu stattet man diese mit zusätzlichen Eigenschaften aus, um schon die Nachbildung des Echtheitskennzeichens deutlich zu erschweren. Der Fälscher wird so gezwungen zunächst die Echtheitskennzeichen selbst erfolgreich zu fälschen bzw. nachzuahmen und diese dann in einem zweiten Schritt in das

1 Sicherheitspapier einzubetten.

In diesem Zusammenhang sind bereits Sicherheitsfäden mit magnetischen und /oder elektrisch leitenden Beschichtungen 5 bekannt geworden. Einbettungen mit solchen Eigenschaften sind aber einerseits vergleichsweise leicht nachzubilden und erfordern andererseits zu ihrer Überprüfung vergleichsweise komplizierte Vorrichtungen.

- 10 Leicht nachzuahmen sind solche Fasern, weil man mit handelsüblichen Emulsionen elektrisch leitende bzw. magnetisierbare Beschichtungen durch Eintauchen der Faser in diese
 Emulsionen und anschließende Lufttrocknung herstellen kann;
 für Eindrucksfälschungen genügt in vielen Fällen schon ein
- 15 Bleistiftstrich als Ersatz für eine elektrisch leitende Faser bzw. ein Strich mit einem im Handel erhältlichen Filzschreiber, der magnetisierbare Tinte enthält, für eine magnetisierbare Faser.
- Vergleichsweise aufwendig zu prüfen sind solche Fasern, weil die Detektoren zum Nachweis der elektrischen bzw. der magnetischen Eigenschaften in der Regel sehr nahe und dabei mit definiertem Abstand an die Fasern herangebracht werden müssen; außerdem muß das Echtheitssignal bei diesen Merk-
- malen in jedem Falle durch nachgeschaltete Auswertevorrichtungen in ein visuell erkennbares umgewandelt werden. Bei visuell lumineszierenden Kennzeichen wird diese Auswertung vom Auge des Beobachters erledigt. Deshalb treten die o. g. Nachteile bei der Verwendung lumineszierender Einbettungen
- nicht auf. Zur Verwendung in Sicherheitspapieren kann man lumineszierende Einbettungen vielmehr so ausbilden, daß sie zwar leicht und einfach nachzuweisen sind, die Lumineszenzstoffe selbst dabei aber weder im Handel erhältlich noch ihre Herstellung mit den dem Fälscher verfügbaren Mitteln
- 35 durchführbar ist.

- 1 In diesem Sinne geeignete Luminophore und ihre Herstellung werden für die Anwendung auch bei Sicherheitspapieren in der CH-PS 516 196 beschrieben.
- 5 Als Luminophore werden Chelate der Lanthanide verwendet (d. h. die Elemente mit den Ordnungszahlen 58 71 im Periodensystem der Elemente).
- Diese Luminophore zeichnen sich durch eine besonders schmal10 bandige Emission aus. In der o. g. Patentschrift werden die
 linienhaft emittierenden Luminophore einer Druckfarbe beigemischt und so auf das Dokument gedruckt. Durch Anwesenheit bzw. Abwesenheit bestimmter Luminophore bzw. ihrer
 Emissionslinien wird eine kodierte Information aufgezeichnet, welche als Echtheitskennzeichen dienen kann. Die
 Emission erfolgt dabei im sichtbaren Bereich des optischen
 Spektrums; zur Erweiterung des verwendbaren Spektralbereichs werden ferner Emissionslinien im nahen Infrarot herangezogen.
- Sicherheitspapiere mit fluoreszierenden Fasern und fluoreszierenden Sicherheitsfäden sind aus der GB-PS 417 488 bekannt. Diese Patentschrift lehrt Sicherheitsfäden bzw. Melierfasern mit fluoreszierenden Stoffen zu imprägnieren,
 welche im Ultravioletten anregbar sind und im Sichtbaren
 emittieren. Als entsprechende Luminophore wird u. a. ein
 Zink-Komplex von 8-Hydroxy-Chinolin genannt; die dort aufgeführten Luminophore haben ein sehr breitbandiges Emissionsspektrum. Sie sind deshalb einerseits einfach nachahm30 bar und andererseits nicht sicher identifizierbar.

Bei einer Prüfung resultiert daraus ferner der Nachteil, daß man zur sicheren Erkennung der Lumineszenz, welche sich vom Druckbild farblich abheben muß, einen relativ großen 35 Spektralbereich für dieses Echtheitskennzeichen freizuhalten hat; die zu verwendeten Druckfarben dürfen diesen Spektralbereich deshalb nicht tangieren. Ein weiterer Nachteil ist darin zu sehen, daß die genannten Fluoreszenzstoffe leicht erhältlich sind und ihre Verfügbarkeit das Nachbilden entsprechender Fasern bzw. Fäden naturgemäß erleichtert.

Durch die US-PS 22 55 696 wird die o. g. Sicherungsmethode

5 weiter ausgebildet. Der schon erwähnte Zink-Komplex wird dazu in Aceton gelöst und einer acetonischen Lösung von

Celluloseacetat zugemischt. Aus dieser Lösung wird dann

eine Celluloseacetatfaser gesponnen, die den Luminophor

mit einer Konzentration von maximal 0,5 % (Gewicht) ent
10 hält. Die so hergestellte Faser fluoresziert nach Anregung

10 hält. Die so hergestellte Faser fluoresziert nach Anregung mit ultraviolettem Licht. Infolge der geringen Konzentration des Luminophors in der Faser muß eine visuelle überprüfung bei abgedunkeltem Raumlicht stattfinden. Darüberhinaus sind auch hier die schon bei der GB-PS 417 488 genannten Nachteile wirksam.

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, lumineszierende Melierfasern und/oder Sicherheitsfäden für Sicherheitspapiere vorzuschlagen, die eindeutig identifizierbar sind und aufgrund ihrer Technologie schwer herstellbar sind. Die Konzentration der Luminophore in den Fasern soll daher so hoch sein, daß eine visuelle Echtheitsprüfung auch bei Tageslichtbedingungen möglich ist.

Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit den im Kennzeichen 25 des Hauptanspruchs genannten Mitteln. Weitere Ausbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Erfindungsgemäß wird Sicherheitspapier mit schmalbandig lumineszierenden Melierfasern bzw. Sicherheitsfäden aus Celluloseacetat ausgestattet; die dabei verwendeten Luminophore sind Lanthanid-Chelate, der jeweils verwendete Luminophor ist gleichmäßig und mit hoher Konzentration im Volumen der Celluloseacetatfaser gelöst.

35 In der bevorzugten Ausführung der Verbindung ist die lumineszierende Faser farblos und ermittiert nach Anregung mit UV-Licht intensiv im Roten.

- 1 Zur Herstellung von lumineszierenden Fasern gemäß dieser Erfindung wird Celluloseacetat in Aceton gelöst und mit einer acetonischen Lösung eines Lanthanid-Chelates vermischt. Die verwendeten Lanthanid-Chelate sind in Aceton
- 5 bis zu hohen Konzentrationen löslich; bei Versuchen wurden Löslichkeiten von 68 % (Gewicht) in Aceton erreicht. Die derart hergestellte Mischung der genannten Lösung wird nun in an sich bekannter Weise zu einer Faser versponnen.
- 10 Die Faser nach dieser Erfindung ist vorzugsweise farblos und transparent; sie kann aber in einer dem Fachmann bekannten Weise durch Zusätze auch weiß oder farbig eingestellt werden.
- 15 Zum Einsatz als Melierfaser wird die Faser nun im allgemeinen gekräuselt und auf 3 bis 4 mm Länge geschnitten. Die so erhaltenen Melierfasern können dann ohne weitere Behandlung nach bekannten Verfahren der Pulpe einer Papiermaschine zugefügt werden.

Für den Einsatz als Sicherheitsfaden wird das Spinngut vorteilhafterweise zu einem Faden verdrillt oder verwoben; es hat sich nämlich als äußerst schwierig erwiesen, mit dem angewendeten Spinnverfahren direkt Fäden von ausreichender

25 Dicke zu erzielen.

20

Dabei ist es möglich, den Sicherheitsfaden mit einer Information zu versehen, wenn man ihn aus unterschiedlich lumineszierenden Einzelfasern verdrillt bzw. verwebt. An- bzw.

- 30 Abwesenheit bestimmter Luminophore erkennbar durch Anbzw. Abwesenheit bestimmter Emissionslinien- bzw. Farben bilden dann die codierte Information; diese kann z. B. den Wert von Banknoten angeben.
- 35 Ein besonders augenfälliger Vorteil dieser erfindungsgemäßen Fasern ist, daß der Luminophoregehalt gegenüber dem Stand der Technik um einen Faktor 20 gesteigert werden konnte. Dementsprechend gesteigert ist auch die Lumines-

E

1 zenzintensität. Dieser überraschende Effekt wird verursacht durch die außerordentlich große Löslichkeit der Lanthanid-Chelate in Aceton, auf die bereits weiter oben hingewiesen wurde.

5

Wegen der starken Lumineszenzintensität kann man zur Prüfung der Echtheit des erfindungsgemäßen Sicherheitspapiers eine Faser mit Aceton an- oder auflösen; dabei löst sich auch der Luminophor und "blutet" in den Papierstoff aus.

10 Unter der UV-Lampe wird deshalb ein entsprechend breiter Fleck erkennbar, der als Echtheitskriterium verwendet werden kann. Weil der Fleck unter Raum- bzw. Tageslicht nicht sichtbar ist, kann ein so geprüftes Sicherheitspapier anschließend wieder in den Umlauf gegeben werden. Eine derartige Echtheitsprüfung läßt sich mit bekannten Melierfa-

sern nicht durchführen. Ein weiterer wichtiger Vorteil resultiert aus der Schmalbandigkeit der Lumineszenzemission erfindungsgemäßer Fasern. So wird z. B. bevorzugt ein Europium-ß-Diketonchelat mit einer Konzentration von 5 %

20 (Gewicht) in einer transparenten Celluloseacetatfaser verwendet. Bei Anregung mit ultraviolettem Licht zeigt diese Faser eine sehr intensive Emission im Roten; die entsprechende Emissionslinie hat dabei nur eine spektrale Breite von 5nm. Bei der Gestaltung des Druckbildes muß man deshalb 25 nur einen schmalen Spektralbereich für ein sicheres Erken-

nen des Echtheitskennzeichens freihalten.

Vorteilhaft ist ferner, daß mit dieser Erfindung erstmals eine farblose Faser herstellbar ist, die stark rot lumines30 ziert. Melierfasern mit herkömmlicher, breitbandiger Fluoreszenz weisen dagegen stets eine Körperfarbe auf und sind dadurch bereits mit bloßem Auge auszumachen.

Offensichtliche Vorteile ergeben sich auch für die Konstruk35 tion von automatisch arbeitenden Vorrichtungen zum Prüfen
der Echtheit von erfindungsgemäßem Sicherheitspapier. Weil
man dem Fotodetektor nur Licht aus einem kleinen Spektralbereich zuführen muß und die anderen Bereiche des Spektrums

durch geeignete Filter abdeckbar sind, kann das Signalrauschverhältnis sehr günstig gehalten werden; dies gestattet eine einfache und kostengünstige Konstruktion des Prüfgerätes. Dabei ist das günstige Signalrauschverhältnis ins-

5 besondere auch durch die gegenüber dem Stand der Technik beträchtlich gesteigerte Lumineszenzintensität, d. h. den Signalpegel verursacht.

Auch wenn bevorzugte Ausführungen der Erfindung eine sicht-10 bare Lumineszenz verwenden, ist deshalb die Erfindung keineswegs auf Fasern und Fäden mit Lumineszenzemission im Sichtbaren beschränkt. Im nachstehenden Beispiel 2 ist ein Lanthanid-Chelat beschrieben, der ausschließlich im Infraroten emittiert aber sonst im Hinblick auf die Erfindung 15 die gleichen Eigenschaften aufweist, wie die im Sichtbaren emittierenden Luminophore. Die Anwendung solcher Melierfasern bzw. Sicherheitsfäden ist z. B. vorteilhaft, wenn man aus gegebenen Gründen die Echtheitskontrolle nicht von jedermann nachvollziehbar gestalten will. In solchen Vor-20 richtungen wird das emittierte Licht durch entsprechende IR-Fotodetektoren oder auch durch IR-Bildwandler nachgewiesen und ausgewertet. Eine geeignete Prüfvorrichtung zum Nachweis lumineszierender Melierfasern ist z. B. in der DE-AS 20 37 755 beschrieben; sie muß lediglich durch ent-25 sprechende Wahl der Filter und des Fotoempfängers an den verwendeten Luminophor angepaßt werden.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von zwei Beispielen näher erläutert:

Beispiel 1

30

Herstellung einer farblosen Melierfaser, die im Sichtbaren bei 610 nm luminesziert.

1 Mol Europiumchlorid (EuCl₃· 6H₂O) wird in Methanol gelöst und mit einer methanolischen Lösung von 4 Mol 1-Phenyl1,3-butandion vermischt. Dazu gibt man unter Rühren eine Lösung von 4,2 Mol Piperidin in Methanol zu, wobei sich das

1 Reaktionsgemisch unter Erwärmung gelb färbt. Nach dem Abkühlen gießt man das Gemisch unter starkem Rühren in 20 1 Wasser, wobei der Chelat als weiße Flocke ausgeschieden wird, die abfiltriert, gewaschen und an Luft bei 80° C ge-5 trocknet werden.

Statt 1-Phenyl-1,3 butandion können auch alle Derivate von B-Diketonen bzw. Verbindungen mit 1-Hydroxy-3-Oxo-Gruppie-rungen der allgemeinen Formel R-C=CH-C-R' als chelatbilden-OH 0

de Liganden eingesetzt werden, sofern damit eine Energieübertragung auf das Zentralatom - das hier immer ein Lanthanid (Ordnungszahl 58 - 71) ist - ermöglicht wird.

15 R und R' können dabei gleich oder verschieden oder auch Teile eines cyclischen Produktes sein: z. B. R'=R=CH₃-oder $C_2^{H_5}$ - oder $C_3^{H_2}$ - (allgemein $C_n^{H_{2n+1}}$) oder $C_5^{H_2}$ - oder $C_2^{H_5}$ - (allgemein $C_n^{H_{2n+1}}$) oder Phenyl- oder Naphthyl-20 oder Thienyl- oder Piperidyl.

Aus dem synthetisierten Chelat wird eine 30%ige acetonische Lösung hergestellt, und diese anschließend einer acetonischen Lösung von Celluloseacetat zugesetzt. Danach wird das Gemisch durch eine Düse in einen beheizten Fällschacht gedrückt und so zu einer endlosen dünnen Faser aus Celluloseacetat versponnen, welche den Luminophor bis zu einem Anteil von 10 % (Gewicht) im Volumen enthält. Die Faser wird dann gekräuselt und in Abschnitte von ungefähr 3 mm Länge geschnitten. Die so hergestellten Melierfasern lumineszieren intensiv bei 610 nm, wenn sie mit ultraviolettem Licht bestrahlt werden; die Fasern sind lichtecht bis WS3 und beständig gegenüber Benzin, Benzol, Äther und Ölen.

35 Zur Herstellung von Sicherheitspapier werden die Fasern in bekannter Weise der Pulpe einer Papiermaschine beigegeben.

G

1 Beispiel 2

Herstellung des farblosen Sicherheitsfadens der im Infraroten bei 1,06 μm luminesziert.

- Der entsprechende Chelat wird wie in Beispiel 1 beschrieben hergestellt, wobei jedoch statt 1 Mol EuCl₃·6H₂O ein Mol NdCl₃·6H₂O verwendet wird. Aus dem so synthetisierten Chelat wird wieder eine 30%ige acetonische Lösung hergestellt, diese mit einer acetonischen Lösung von Cellulose-
- 10 acetat vermischt und zu einer feinen Faser versponnen. Anschließend werden mehrere dieser Fasern zu einem Faden von 0,5 mm Breite verwoben. Dieser Faden ist farblos und luminesziert intensiv im Infraroten bei 1,06 µm nach Anregung mit sichtbarem Licht; er ist lichtecht und beständig gegen-
- 15 über Benzin, Benzol, Äther und Ölen. Zur Herstellung eines entsprechenden Sicherheitspapiers wird er auf einer Doppel-Rundsieb-Papiermaschine von Rolle zwischen die beiden Lagen des sich bildenden Blattes geführt und so vom Papierstoff umschlossen.

20

25

30

-1-

G A O Gesellschaft für Automation und Organisation mbH Euckenstr. 12

8000 München 70

Sicherheitspapier und Verfahren zur Herstellung desselben

Patentansprüche

- 1. Sicherheitspapier mit eingebettetem lumineszierenden Fäden oder Fasern aus Celluloseacetat, dadurch gekennzeich hnet, daß das Celluloseacetat mit schmalbandig lumineszierenden Lanthanid-Chelaten im Volumen durchgefärbt ist.
- 2. Sicherheitspapier nach Anspruch 1, dadurch ge-kennzeich net, daß die Lanthanid-Chelate mit Konzentrationen bis zu 10% (Gewicht) im Celluloseacetat vorhanden sind.
- Sicherheitspapier nach Anspruch 2, dadurch ge-ken nzeich net, daß die lumineszierenden Fäden oder Fasern nach Anregung mit ultraviolettem Licht im
 Sichtbaren schmalbandig emittieren.

5

4. Sicherheitspapier nach Anspruch 3, dadurch ge-ken nzeich net, daß die lumineszierenden Fäden oder Fasern farblos sind und nach Anregung mit ultraviolettem Licht schmalbandig rot lumineszieren.

5

5. Sicherheitspapier nach Anspruch 3, dadurch ge-kennzeich hnet, daß die eingebetteten lumineszierenden Fäden oder Fasern mit Infraroten schmalbandig emittieren.

10

6. Sicherheitspapier nach Anspruch 2, dadurch ge-kennzeich net, daß die Einbettung in der Form eines Sicherheitsfadens aus gewobenen oder verdrillten Fäden vorliegt.

- 7. Sicherheitspapier nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich net, daß die lumineszierenden Fäden oder Fasern farblos sind.
- 8. Sicherheitspapier nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Luminophor ein Europium-Chelatist.
- Sicherheitspapier nach Anspruch 5, dadurch ge k e n n z e i c h n e t, daß der Luminophor ein Neodym-Chelat ist.
- 10. Sicherheitspapier nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich net, daß der chelatbildende Ligand 30 zur Gruppe der -Diketone gehört.
 - 11. Sicherheitspapier nach Anspruch 7, dadurch ge-kennzeich hnet, daß es einen Sicherheitsfaden

enthält, der aus Fasern mit unterschiedlichen Luminophoren gezwirnt bzw. gewebt ist, wobei dem Sicherheitsfaden durch die Verwendung bzw. Nichtverwendung bestimmter Lumiophore eine kodierte Information aufgeprägt ist.

- 12. Verfahren zur Herstellung von lumineszierenden Fasern in Sicherheitspapieren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herstellung der Fasern eine acetonische Lösung von Celluloseacetat mit einer acetonischen Lösung des Lanthanid-Chelats gemischt wird und die Lösung anschließend zu einer feinen Faser versponnen wird.
- 13. Verfahren zur Herstellung von lumineszierenden Melierfasern in Sicherheitspapieren nach Anspruch 12, dadurch geken nzeichnet, daß die fein gesponnenen Fasern zunächst gekräuselt und dann geschnitten werden.
- 14. Verfahren zur Herstellung von lumineszierenden Sicherheitsfäden in Sicherheitspapieren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich net, daß die fein gesponnenen Fasern zu einem Faden verzwirnt oder verwoben werden.
- 15. Verfahren zur Echtheitsprüfung eines Sicherheitspapiers nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst eine lumineszierende
 Faser bzw. ein aus solchen Fasern gewebter Faden mit
 Aceton an- oder aufgelöst wird und sodann die
 Lumineszenz der Restfaser sowie des im benachbarten
 Papierstoff dispergierten Fasermaterials als Kriterium für die Echtheit des Sicherheitspapiers herangezogen wird.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

82 10 4887

	EINSCHLÄC			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokume der maß	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. ³)	
D,Y	CH-A- 516 196 CYANAMID) *Insgesamt*	(AMERICAN	1,3,8-	D 21 H 5/10 D 01 F 2/28
Y	US-A-2 208 653	(W.WHITEHEAD)	1-3,6, 7,12- 15	
	Insgesamt			
D,Y	US-A-2 255 696	(S.G.CLIFFORD)	1,3,7,	
	Patentansprüche 2, Zeilen 3-19,5	e 1,6,9,10; Seite 51-60	12	
Y	US-A-3 068 063 al.) *Insgesamt*	 (J.E.KIEFER et	1,2,10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 3)	
		•		D 01 F D 21 H
i -				
]	
Der	vorliegende Recherchenbericht wur	rde für alle Patentansprüche erstellt.		
Becherchenory DEN HAAG Abschlußdatum der Recherche 10-09-1982			NESTBY	Z K.
X : vo Y : vo an	ATEGORIE DER GENANNTEN D n besonderer Bedeutung allein in n besonderer Bedeutung in Verl deren Veröffentlichung derselb chnologischer Hintergrund chtschriftliche Offenbarung	OKUMENTEN E : älteres betrachtet nachde bindung mit einer D : in der A en Kategorie L : aus and	em Anmeldedat Anmeldung ang	nt, das jedoch erst am oder um veröffentlicht worden ist eführtes Dokument ingeführtes Dokument
P:Zw	vischenliteratur r Erfindung zugrunde liegende 1	* Mitglie- Theorien oder Grundsätze stimme	d der gleichen i Indes Dokumen	Patentfamilie, überein- t

BNSDOCID: <EP___0066854A1_I_>